

2011年4月1日

〒105-8555 東京都港区芝大門1丁目1番26号



**ニチアス株式会社**

工業製品事業本部

電話:03-3433-7200(直通)

FAX:03-3438-4728

## アスベストジョイントシート代替製品選定表

本選定は目安ですので、実際のスペック決定の際には弊社にご照会ください。

アスベスト製品				推奨ノンアスベスト製品			
TOMBO No.	製品名	使用可能範囲 <sup>注1)</sup>		TOMBO No.	製品名	使用可能範囲 <sup>注1)</sup>	
		温度(°C)	圧力(MPa)			温度(°C) <sup>注2)</sup>	圧力(MPa)
1000	ジョイントシート 1000	-200~360	6	1120	クリンシルトップ	-200~260	4
				1210-A,1215-A	グラシールガasket	-240~400	5.2
				1995	クリンシルブラウン	-100~100	3
1100	ジョイントシート 1100	-200~300	5	1120	クリンシルトップ	-200~260	4
				1210-A,1215-A	グラシールガasket	-240~400[800]	5.2
				1995	クリンシルブラウン	-100~100	3
1000-S	ジョイントシート 1000-S	-200~300	5	1120	クリンシルトップ	-200~260	4
1100-S	ジョイントシート 1100-S			1995	クリンシルブラウン	-100~100	3
				1995-W <sup>注3)</sup>	クリンシルホワイト	-100~100	3
				9007-LC <sup>注3)</sup>	PTFE打抜きガasket	-100~200	3
				1133	クリンシルクリーン	-100~260	3
NU1100	NUジョイントシート 1100	-29~260	3	NU1215	NUグラシールガasket	-240~400[800]	5.2
				NU1120	NUクリンシルトップ	-29~215	4
1000-LN	ジョイントシート 1000-LN(LNG用)	-200~260	3	1215-T	NUグラシールガasket	-240~260	5.2
				1120-LN	クリンシルトップLN	-200~260	4

注1:使用可能範囲は目安であり、他の条件により異なります。

(最高温度で最高圧力には使用できません。)

注2:カッコ内の温度は、非酸化雰囲気での使用温度です。

注3:白色製品です。

### 本選定表に関する注意事項

- ・上記選定表は予告無く変更することがあります。
- ・上記選定表は一定の使用条件による目安であり、保証するものではありません。