

◇その他工業製品

本リストをご覧になる場合、下記事項についてご留意願います。

◆本リストの掲載対象品目については2008年3月31日現在確認済みの過去に製造・販売されたアスベスト含有製品のみを掲載しております。

◆自社工場での青石綿製品の製造は、1971年(昭和46年)に中止しております。

◆なお、青石綿紡織品等購入品の場合は、1974年(昭和49年)に販売を中止しております。

ただし、製造・販売を中止したこれらの製品でも、流通上での在庫等が想定され、製造・販売中止以後でも、販売・使用された可能性があります。

◆アスベスト含有率はあくまで標準品に関しての配合比率です。

◆石綿の種類で△印は、アスベストの種類のうちかが使用されていることを表します。

◆中芯材がアスベスト含有製品である包みカスケツト等、複数素材の複合品については、全体のアスベスト含有率とは別にカッコ内に各アスベスト素材の含有率を表示しております。

区分	TOMBO No.(T/#)	製品 製品名	石綿含有率	石綿の種類					
				クソタイト(白)	アモサイト(茶)	クロソライト(青)	トルモライト	アンソライト	アクチノライト
紡織品	4443 ※1	MG(ロックール)ローブ	30~50(80~100)	○	○	-	-	-	-
	4447 ※2	防熱布団岩綿	30~50(80~100)	○	○	-	-	-	-
	4448	防熱布団岩綿	30~50(80~100)	○	○	-	-	-	-
	4449	防熱布団岩綿	30~50(80~100)	○	○	-	-	-	-
	5103-A	ファインフロックローブA	1~10	○	-	-	-	-	-
	7110	石綿糸	80~100	○	-	-	-	-	-
	7110	リフトフリーヤーン	80~100	○	-	-	-	-	-
	7111	マントルヤーン	80~100	○	-	-	-	-	-
	7115	金線入り石綿糸	80~100	○	-	-	-	-	-
	7170	青石綿糸	80~100	○	-	○	-	-	-
	7210	アスベストヤーンローブ	80~100	○	-	-	-	-	-
	7270	青石綿ヤーンローブ	80~100	○	-	○	-	-	-
	7310	アスベストウイックヤーン	80~100	○	-	-	-	-	-
	7370	青石綿ウイックヤーン	80~100	○	-	○	-	-	-
	7410	アスベスト丸打ハッキ	80~100	○	-	-	-	-	-
	7410-G	アスベスト丸打ハッキ	80~100	○	-	-	-	-	-
	7510	アスベスト角打ハッキ	80~100	○	-	-	-	-	-
	7510-G	アスベスト角打ハッキ	80~100	○	-	-	-	-	-
	7510-Mo	アスベスト角打ハッキ	80~100	○	-	-	-	-	-
	7510-Mi	アスベスト角打ハッキ	80~100	○	-	-	-	-	-
	7510-F	アスベスト角打ハッキ(格子編)	80~100	○	-	-	-	-	-
	8110	石綿織布(鱗目)	80~100	○	-	-	-	-	-
	8110-LF	防塵石綿布	80~100	○	-	-	-	-	-
	8170	青石綿織布(鱗目)	80~100	-	-	○	-	-	-
	8210	石綿織布(綾目)	80~100	○	-	-	-	-	-
	8270	青石綿織布(綾目)	80~100	-	-	○	-	-	-
	8305	金線入り石綿布(鱗目)	80~100	○	-	-	-	-	-
	8305-A-LF	金線入りアスベストクロスA-LF	80~100	○	-	-	-	-	-
	8310	石綿織布(平目)	80~100	○	-	-	-	-	-
	8370	青石綿織布(平目)	80~100	-	-	○	-	-	-
	8410 ※3	電解用石綿織布(鱗目)	80~100	○	-	-	-	-	-
	8470	電解用青石綿織布(鱗目)	80~100	-	-	○	-	-	-
	8510 ※4	電解用石綿織布(綾目)	80~100	○	-	-	-	-	-
	8570	電解用青石綿織布(綾目)	80~100	-	-	○	-	-	-
	8600	石綿織布リボン	80~100	○	-	-	-	-	-
	8605	金線入り石綿織布リボン	80~100	○	-	-	-	-	-
	8605-A-LF	金線入りアスベストリボンA-LF	80~100	○	-	-	-	-	-
	8670	青石綿織布リボン	80~100	-	-	○	-	-	-
	8940	石綿糸管	80~100	○	-	-	-	-	-
	8950	石綿服上下縫き	80~100	○	-	-	-	-	-
	8951	石綿服上衣スボン	80~100	○	-	-	-	-	-
	8952	石綿帽子	80~100	○	-	-	-	-	-
	8953	石綿手袋	80~100	○	-	-	-	-	-
	8954	石綿靴	80~100	○	-	-	-	-	-
	8955	石綿前掛	80~100	○	-	-	-	-	-
	8956	石綿ケートル	80~100	○	-	-	-	-	-
	8957	石綿防火幕	80~100	○	-	-	-	-	-
	8960	石綿ナツカハ	80~100	○	-	-	-	-	-
	8961	石綿指サック	80~100	○	-	-	-	-	-
	8970	青石綿糸管	80~100	-	-	○	-	-	-
	8980	石綿防火幕	80~100	○	-	-	-	-	-
	8981	石綿防火覆	80~100	○	-	-	-	-	-
	8982	アルミ加工クロス(アルミ加工石綿防火覆)	80~100	○	-	-	-	-	-
	8982-100	アルミ加工クロス(一般用)	80~100	○	-	-	-	-	-
	8983 ※5	アルミ加工品	80~100	○	-	-	-	-	-
	8984	アルミ張りクロス防火服	80~100	○	-	-	-	-	-
	8985	アルミ張りクロス帽子	80~100	○	-	-	-	-	-
	8986	アルミ張りクロス手袋	80~100	○	-	-	-	-	-
	8987	アルミ張りクロス靴	80~100	○	-	-	-	-	-
	8988	アルミ張り石綿防火前掛け	80~100	○	-	-	-	-	-
	9999 ※6	ペロ-Q	15~80(60~80)	△	-	△	-	-	-
	-	-	チロンテープ	60~80	○	-	-	-	-
	-	-	チロンクロス	60~80	○	-	-	-	-
	石綿板	6500 ※7	石綿板	60~100	○	-	-	-	-
		6505	石綿板(ハイフ巻)	60~80	○	-	-	-	-
		6505	ラックシート	30~40	○	-	-	-	-
		6510	ディスクロール用石綿板	60~80	○	-	-	-	-
		6510-N6	ディスクロール用石綿板	60~80	○	-	-	-	-
		6510-K200	ディスクロール用石綿板	60~80	○	-	-	-	-
		6510-K200F	石綿板	60~80	○	-	-	-	-
		6510-HS6	ディスクロール用石綿板	60~80	-	○	-	-	-
		6510-W1200	ディスクロール用石綿板	40~50	○	-	-	-	-
		6515	硬質石綿板	40~50	○	-	-	-	-
		6515-AK	カスケツトホテ	40~50	○	-	-	-	-
		6520	石綿板(カスケツト用)	60~70	○	-	-	-	-
		6520-CG	石綿板(テフロンカスケツト中芯用)	80~95	○	-	-	-	-
		6520-H	石綿板(カスケツト用)	80~95	○	-	-	-	-
		6521	PLX(建材用)	60~70	○	-	-	-	-
		6530	石綿板(電気絶縁用)	80~95	○	-	-	-	-
		6535	セラシート	60~80	○	-	-	-	-
		6800	アスベストミット(板、成形品)	20~40	○	-	-	-	-
		6810	アスベストエポキシミット(板、成形品)	30~40	○	-	-	-	-
		6815	インシュレックス	35~45	○	-	-	-	-
		6830	アスベストリソシオンミット	35~45	○	-	-	-	-
	-	-	NT-40(トースター、ドライヤー)	60~70	○	-	-	-	
	-	-	M73(スチールベスト、パワーベスト)	60~70	○	-	-	-	
	摩擦材	6000	フレイキニングペーパー(ティー(L、B))	40~60	○	-	-	-	-
		6001	フレイキニングペーパー(ティー(L、R))	40~60	○	-	-	-	-
		6002	フレイキニングペーパー(ティー(L、B))	40~60	○	-	-	-	-
		6020	フレイキニングセミアール(F、C、R、B)	40~60	○	-	-	-	-
		6040	フレイキニングレジシオンモールド(F、C、R、B)	40~60	○	-	-	-	-
		6008	アスベストレジシオンフレイキニング(L、R、B)	40~60	○	-	-	-	-
	6008-E	エレクター用フレイキニング	40~60	○	-	-	-	-	
	6008-H	アスベスト摩擦材ウーブン	40~60	○	-	-	-	-	
	6008-X	アスベスト摩擦材ウーブン	40~60	○	-	-	-	-	
	6008-Z	アスベスト摩擦材ウーブン	40~60	○	-	-	-	-	
	6030	フレイキニングゴムモールド(F、C、R、B)	40~60	○	-	-	-	-	

◇その他工業製品

本リストをご覧になる場合、下記事項についてご留意願います。

- ◆本リストの掲載対象品目については2008年3月31日現在確認済みの過去に製造・販売されたアスベスト含有製品のみを掲載しております。
- ◆自社工場での青石棉製品の製造は、1971年(昭和46年)に中止しております。
- ◆なお、青石棉紡織品等購入品の場合は、1974年(昭和49年)に販売を中止しております。
- ◆ただし、製造・販売を中止したこれらの製品でも、流通上での在庫等が想定され、製造・販売中止以後でも、販売・使用された可能性があります。
- ◆アスベスト含有率はあくまで標準品に關しての配合比率です。
- ◆石棉の種類で△印は、アスベストの種類のうちが使用されていることを表します。
- ◆中芯材がアスベスト含有製品である包みカセット等、複数素材の複合品については、全体のアスベスト含有率とは別にカッコ内に各アスベスト素材の含有率を表示しております。

区分	TOMBO No.(T/#)	製品 製品名	石棉含有率	石棉の種類					
				クリソタイル(白)	アモサイト(茶)	クロソライト(青)	トモライト	アソファイト	アクチノライト
摩擦材	6040-100	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-99	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-FH	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-FS	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-FSA	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-FX	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-G30	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-G50	アスベスト摩擦材モールド	20~40	○	-	-	-	-	-
	6040-K20	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-K84	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-SS1, SS2	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-SS3, SS4	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-D	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6040-W	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6041	フレーキテイングレジンモールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6044	フレーキテイングスパーレジンモールド(F, R, B)	40~60	○	-	-	-	-	-
	6060	フレーキテイングセミアリック(F, R, B)	40~60	○	-	-	-	-	-
	6060-49	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6060-MS6	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6070	フレーキテイング特殊加工エーブン(F, C, R, B)	40~60	○	-	-	-	-	-
	6070-A	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6300	クワッチエーシング特殊加工エーブン(F, C, R, B)	40~60	○	-	-	-	-	-
	6300-A	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6320	クワッチエーシングセミアリック(F, C, R, B)	40~60	○	-	-	-	-	-
	6330	クワッチエーシングコムモールド(F, C, R, B)	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340	クワッチエーシングレジンモールド(F, C, R, B)	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340-100	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340-49	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340-25	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340-BAP	レジンモールド(クワッチ)	60~70	○	-	-	-	-	-
	6340-FH	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340-FS	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340-FSA	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340-SS1, 2	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340-SS3, 4	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6340-W	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6341	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
	6344	クワッチエーシングスパーレジンモールド(F, R, B)	40~60	○	-	-	-	-	-
	6360	クワッチエーシングセミアリック(F, R, B)	40~60	○	-	-	-	-	-
	6360-MS	アスベスト摩擦材モールド	40~60	○	-	-	-	-	-
LNGタンク耐火・耐冷用	4050	サーモニール	10~20	-	○	-	-	-	-
船用	6400	マリノボード、マリノボードL、NP	10~30	○	○	-	-	-	-
	6400-60P	マリノボード60-P	10~30	○	○	-	-	-	-
	6400-80P	マリノボード80-P	10~30	○	○	-	-	-	-
	6400-100P	マリノボード100-P	10~30	○	○	-	-	-	-
	6400-SB	マリノボード60-SB	10~30	○	○	-	-	-	-
	炉耐火・断熱用	4820-HH	クワイトHH	10~20	○	○	-	-	-
4820-H		クワイトH	10~20	○	○	-	-	-	-
4820-L		クワイトL	10~20	○	○	-	-	-	-
4905		ハイテクトボード	15~25	○	-	-	-	-	-
6410		インシュタックボード	10~20	○	○	-	-	-	-
FA-01		軽量キヤスタブル	5~25	○	-	-	-	-	-
FA-09T		軽量キヤスタブル	1~5	○	-	-	-	-	-
その他		-	リトフレックスK-20	80~90	○	-	-	-	-
	-	リトフレックスKG-25	70~80	○	-	-	-	-	-

- ◇注意事項
- ※1: TOMBO No.4443は、1980年(昭和55年)までロックウールを中芯として石棉糸で粗編した製品でしたが、以降石棉糸の使用を中止し、ガラスヤーン等で粗編した無石棉製品を製造しています。
 - ※2: TOMBO No.4447は、1987年(昭和62年)まで、ロックウールを中綿として外皮を石棉クロスで覆い、石棉糸で縫製した製品でしたが、以降石棉クロス、石棉糸の使用を中止し、ガラスクロス等で覆い、ガラスヤーン等で縫製した無石棉製品を製造しています。
 - ※3: TOMBO No.8410は、1974年(昭和49年)頃まで電線用石綿織布(鱗目)という石棉製品の番号でしたが、同製品番号のNA丸打ちパッキンとは別製品です。
 - ※4: TOMBO No.8510は、1974年(昭和49年)頃まで電線用石綿織布(綾目)という石棉製品の番号でしたが、同製品番号のNA角打ちパッキンとは別製品です。
 - ※5: TOMBO No.8983は、1999年(平成11年)まで石綿紡織品を使用したものを製造していましたが、以降は無石棉製品を使用したもののみ製造しています。
 - ※6: TOMBO No.9999に關しては、外皮のクロスと糸にアスベストを使用しております。
 - ※7: TOMBO No.6500石棉板に關しては、用途によってさまざまな種類があるため、アスベスト含有率が60~100%と幅があります。