

アスベストジョイントシート代替製品選定表

2013年7月

ニチアス株式会社

工業製品事業本部

電話: 03-4413-1131

FAX: 03-3552-6107

 本選定は目安ですので、実際のスペック決定の際には弊社にご照会ください。

アスベスト製品				推奨ノンアスベスト製品			
TOMBO No.	製品名	使用可能範囲 ^{注1)}		TOMBO No.	製品名	使用可能範囲 ^{注1)}	
		温度(°C)	圧力(MPa)			温度(°C) ^{注2)}	圧力(MPa)
1000	ジョイントシート 1000	-200~360	6	1120	クリンシルトップ	-200~260	4
				1210-A,1215-A	グラシールガasket	-240~400	5.2
				1995	クリンシルブラウン	-100~100	3
				1133	クリンシルクリーン	-200~260	3
1100	ジョイントシート 1100	-200~300	5	1120	クリンシルトップ	-200~260	4
				1210-A,1215-A	グラシールガasket	-240~400[800]	5.2
				1995	クリンシルブラウン	-100~100	3
				1133	クリンシルクリーン	-200~260	3
1000-S	ジョイントシート 1000-S	-200~300	5	1120	クリンシルトップ	-200~260	4
1100-S	ジョイントシート 1100-S			1995	クリンシルブラウン	-100~100	3
				1995-W ^{注3)}	クリンシルホワイト	-100~100	3
				1133 ^{注3)}	クリンシルクリーン	-200~260	3
NU1100	NUジョイントシート 1100	-29~260	3	NU1215	NUグラシールガasket	-240~400[800]	5.2
				NU1120	NUクリンシルトップ	-29~215	4
1000-LN	ジョイントシート 1000-LN(LNG用)	-200~260	3	1133	クリンシルクリーン	-200~260	3
				1215-T	NUグラシールガasket	-240~260	5.2
				1120-LN	クリンシルトップLN	-200~260	4

注1: 使用可能範囲は目安であり、他の条件により異なります。

(最高温度で最高圧力には使用できません。)

注2: カッコ内の温度は、非酸化雰囲気での使用温度です。

注3: 白色製品です。

本選定表に関する注意事項

- ・上記選定表は予告無く変更することがあります。
- ・上記選定表は一定の使用条件による目安であり、保証するものではありません。